


A01  ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07	A02 ZERTIFIKAT ABNAHMEPRUEFZEUGNIS NACH EN10204-3.1 ODER GLEICHWERTIG. A05 AUFSTELLER SIDMAR / KUNDENRELATIONEN	A03 100499834 P. 01/02	A09 VERSAND ANZEIGE 53958 DATUM 16-06-2010	A06.1 KUNDE FEILMEIER AG LANGENAMMING 22-44 D-94486 OSTERHOFEN DEUTSCHLAND 0280688 A06.2 BESTIMMUNG FEILMEIER PROFILDACH GMBH + CO.KG OBERE AUE 7 D-98530 SUHL/WICHTSHAUSEN DEUTSCHLAND 056279
		A08 AUFTRAG NR 39907 DATUM		
		A07 IHR AUFTRAG NR OC-RAL9002 DATUM 22-03-2010		
		KONTRAKT NR FGO2KT2003		
		IHR ZEICHEN		
			UNSER ZEICHEN OBC-IN/GEGA	

B01-B04 SIEHE UNTEN

B09 POST	B12 BREITE	B11 DICKE
	MM	MM
01	1.248	0.75

CHEMISCHE ANALYSE																			
C70 ERSCHELMELZUNG: LD																			
B09 POST	PACK NR	B14 GEWICHT	B07 ROLLE NR	B08 SCHMELZE	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	Ti	Cr	Ni	Cu	Nb	B	V	Mo
		KG			C 10 ^{-3%}	Mn 10 ^{-2%}	Si 10 ^{-3%}	P 10 ^{-3%}	S 10 ^{-3%}	N 10 ^{-4%}	Al 10 ^{-3%}	Ti 10 ^{-3%}	Cr 10 ^{-3%}	Ni 10 ^{-3%}	Cu 10 ^{-3%}	Nb 10 ^{-3%}	B 10 ^{-4%}	V 10 ^{-3%}	Mo 10 ^{-3%}
01	860984857	6035	19225405	73826	125	51	7	19	11	30	39	2	20	23	20	0	1	0	2
	860984860	6038	19225405	73826	125	51	7	19	11	30	39	2	20	23	20	0	1	0	2
	860984862	5938	19225405	73826	125	51	7	19	11	30	39	2	20	23	20	0	1	0	2
			19225405	72022	121	51	8	15	10	50	41	1	20	20	10	0	1	0	1
	860984867	6027	19225412	73826	125	51	7	19	11	30	39	2	20	23	20	0	1	0	2
	4	24038																	
	4	24038																	

B09 POST	PACK NR	MECHANISCHE WERTE					D01 BESCHIHT					
		ZERREISS PRUEFUNG					METALLISCH			ORGANISCH		
		CO4	CO2	C11 STRECKGR Rp0.2	C12 ZUGFESTIGK. Rm	C13 A	C50 HAFTUNG	D11 OBEN	D12 UNTEN	C51 HAFTUNG	D21 OBEN	D22 UNTEN
		MPa	MPa	%			um	um		um	um	
01	860984857	V	L	377	467	30	OK	19,90	19,80	OK	23,33	9,16
	860984860	V	L	377	467	30	OK	19,90	19,80	OK	23,33	9,16
	860984862	V	L	378	468	30	OK	19,90	19,80	OK	23,33	9,16
		V	L	378	468	30						
	860984867	V	L	375	466	30	OK	20,20	19,90	OK	24,00	10,00
	4											

CO4 ZUSTAND PROBE V:GEALTERT F:FRISCH N:NORMALISIERT	CO2 RICHTUNG PROBE L:OGR S:45GR D:90GR
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------

A01  ArcelorMittal ArcelorMittal Belgium NV ArcelorMittal Gent John Kennedylaan, 51 9042 Gent (België) Tel.: +32 9.347.31.11 Fax: +32 9.347.49.07	A02 ZERTIFIKAT ----- ABNAHMEPRUEFZEUGNIS NACH EN10204-3.1 ODER GLEICHWERTIG. A05 AUFSTELLER SIDMAR / KUNDENRELATIONEN	A03 100499834 P. 02/02	A09 VERSAND ANZEIGE 53958 DATUM 16-06-2010	A06.1 KUNDE FEILMEIER AG LANGENAMMING 22-44 D-94486 OSTERHOFEN DEUTSCHLAND 0280688 A06.2 BESTIMMUNG FEILMEIER PROFILDACH GMBH + CO.KG OBERE AUE 7 D-98530 SUHL/WICHTSHAUSEN DEUTSCHLAND 056279
		A08 AUFTRAG NR 39907 DATUM	A07 IHR AUFTRAG NR OC-RAL9002 DATUM 22-03-2010	
		KONTRAKT NR FGO2KT2003	IHR ZEICHEN	
		UNSER ZEICHEN OBC-IN/GEGA		

B01-B04 SIEHE UNTEN

B01-B04


 - KALTGEWALZTE BLECHE IN ROLLEN, GEGLUEHT, FEUERVERZINKT, ORGANISCH BESCHICHTET, 1.A,
 EN 10326 (00-10-2004)
 WERKSTOFF S320GD+Z
 KONTRAKT NR. POSITION : 1
 FARBE OBERE SEITE :GRANITE STANDARD, +/- RAL 9002, 25 MICRON
 FARBE UNTERE SEITE :BACKCOAT, B9002, 10 MICRON
 BEMERKUNGEN

ZUGPROBE LC/LO/BO 120/80/20 MM.

CO4 ZUSTAND PROBE V:GEALERT F:FRISCH N:NORMALISIERT	CO2 RICHTUNG PROBE L:OGR S:45GR D:90GR
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

NORM =

GENT 17-06-2010

G. HERWEGE
 QUALITAETSSTELLE


Z01